

内装用モルタル下地混和材

Nサンド

- 軽量化、省力化
- 作業性アップ
- 亀裂防止効果

配合と施工面積	
普通セメント (25kg)	2袋
Nサンド	1袋
接着剤	2kg
水	25 L

塗り厚	施工面積
4mm	16.5㎡
6mm	11㎡

特 徴

- 亀裂、剥離防止に効果的で、接着力も優れています。
 - ・弾性骨材と特殊混和剤の働きで亀裂、剥離を防止します。
 - ・モルタル接着剤（Mプライマー）を2～3kg混入する事により、タイル下地としても十分な接着力が得られます。
- 省エネルギー型の左官材料です。
 - ・発泡粒を使用しているため、建物の断熱結露防止に効果的です。
- 薄塗りから厚塗りまで幅広い用途に使えます。
- 軽量で塗り易く、作業効率も大幅にアップします。
 - ・砂モルタルに比べ約1/2の軽量で、建物の軽量化に役立ちます。
 - ・軽くて、保水性、粘着性があるため、従来材料の2倍の作業効率があります。
 - ・表面が凹凸状に仕上がるため、クシ目作業も省略できます。

使用・施工上の注意事項

1. Nサンド・セメント・モルタル接着剤以外のものは、混入しないでください。
2. アサギ土・石けん系混和剤・防水剤・急結剤・防凍剤等は、モルタル強度を低下させ、ハクリ事故の原因になります。絶対混入しないでください。
3. Nサンド1袋（50kg対応品）に対し、セメント2袋（50kg）の割合で使用してください。
4. 施工後の翌日には必ず施工面に散水してください。モルタル強度がアップします。
5. 離型剤・薬品等が付着したコンクリート下地は、除去処理を行ってから、施工してください。
6. Nサンドモルタル塗工下地への上塗りは、塗厚を8mm位を限度とし、無理な厚付けはさけて下さい。
7. 夏季の強い日照り及び、激しい風通しによる急激乾燥は避けてください。

- 当社では、関連商品を混練した軽量モルタルを用いた外壁構造で、防耐火構造等の認定は取得していません。
- 使用されるエリア及び使用部位毎に、建築基準法、条例などを遵守してご使用下さい。



50kg対応 / 25kg対応

荷姿：5袋/束 ポリエチレンビニール

株式会社マルユウ建材